

**FINITION  
HAUTE QUALITÉ**

# SATINÉE

PEINTURE



- ☒ EXCELLENTE BLANCHEUR
- ☒ TRÈS GARNISSANT
- ☒ TRÈS GRANDE FACILITÉ D'EMPLOI
- ☒ POUVOIR OPACIFIANT TRÈS ÉLEVÉ

## USAGE

Peinture de décoration et de protection à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse  
-Aspect Satiné brillant, Semi-poché.

## PROPRIÉTÉS

- Très grande résistance aux taches, salissures et lessivages.
- Très bon pouvoir garnissant et opacifiant
- Sans odeur.

## DESTINATION

- En Extérieur : peut être appliqué sur les parois verticales en maçonnerie, béton, enduits de liants hydrauliques.
- En Intérieur : dans des locaux soumis à une aération appropriée, bois et revêtements, enduits de liants hydrauliques, plâtres et revêtements ainsi que toutes les anciennes peintures adhésives.

## PRÉPARATIONS DES FONDS

- Travaux neufs : le produit est destiné à être appliqué sur les supports mentionnés ci-dessus (cf. propriétés) et selon notre processus d'application.
- Entretien : Éliminer les parties non adhésives par grattage, brossage ou ponçage. Sur anciennes peintures brillantes, laver avec une forte lessive alcaline pour casser le brillant puis rincer à grande eau.

## METHODES D'APPLICATIONS

Diluant	Matériel	Taux de Dilution	Sechage a 20C
Eau	Brosse ou rouleau	10-15 %	Sec : 1 à 2 Heures
	Pistolet	10-15 %	
	Airless	prêt à l'emploi	Recouvrable: 6 Heures

• **Application** : 2 couches de peinture satinée

• **Supports** :

- Supports neufs et anciens fonds préalablement fixés avec une couche de Fixoprim et diluée
- Menuiseries, bois, plâtres et revêtements préalablement imprimés avec une couche de Fixoprim et diluée

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Aspect** : Satinée
- **Dilution** : Prêt à l'emploi
- **INTERVALLE ENTRE COUCHES** : 3 à 4 heures.
- **Rendement** : 4 à 8m<sup>2</sup> /kg en 2 couches selon le support
- **SEC APRÈS** : 30 min.

## HYGIENE / SECURITE / CONDITIONNEMENT

- **Transport** : Produit non dangereux
- **Conservation** : 2 ans en emballage d'origine plein et fermé (à stocker dans un endroit tempéré)

**Précautions d'utilisation** : Conserver hors de portée des enfants. Utiliser seulement dans les zones bien ventilées. Ne pas respirer les aérosols. Pendant la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau et consulter un médecin. Ne pas jeter dans les poubelles.

Seau Plastique : 30 KG

## FABRIQUANT

SIPPEC  
Abidjan- Zone industrielle à Yopougon  
26 BP 614 Abidjan, Côte d'Ivoire  
Tel : + 225 23 53 64 64  
Fax : + 225 23 52 52 51  
Email : info@sippec.ci  
www.sippec.ci

