



ANTIROUILLE

MARQUE SIPPEC

Primaire Anticorrosif
à base de résine glycérophthalique.
Il assure une haute protection des métaux ferreux

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : Satiné
Couleurs : gris ou rouge
Dilution : White Spirit
Rendement : 5 à 7m²/Kg

SÉCHAGE

Séchage à 1H à 25°C



EMBALLAGE : 1KG / 4KG

PRÉPARATION DE SURFACE

Si la surface est nue, un décalaminage peut s'imposer, suivi d'un dépoussiérage et d'un dégraissage.

Si la surface est déjà couverte, commencez par éliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage et/ou décapage (sablage si besoin).



HYGIÈNE & SÉCURITÉ : Respecter les prescriptions d'hygiène et de sécurité / Contient des solvants inflammables, une bonne ventilation est recommandée

CONDITIONS & MÉTHODES D'APPLICATION

- Les Supports doivent être sains, propres et dégraissés
- Matériel : Brosse, rouleau, pistolet
- La peinture anti-rouille s'applique en couche épaisse, quel qu'en soit le type.
- En phase solvant, elle s'applique au pinceau ou au rouleau laqueur 5 mm en passes croisées.
- Laisser sécher et appliquer une seconde couche si vous travaillez en extérieur.



 + d'infos